



Teknisk produktblad

NO GROW™

DANSAND® STENMEL til smalle og brede fuger

Granitstenmel til nye og eksisterende udendørsbelægninger af beton- og natursten.

PRODUKTBEKRIVELSE

Udviklet til terrasser, gangstier og let trafikerede indkørsler med natur- eller betonsten. Fugemateriales indhold af et mineralsk additiv sikrer, at porevæsken i fugematerialet altid har en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøenes spireevne nedsættes markant og spirer udtørres.

FLERE INFORMATIONER

Få mere at vide om produktet og hvordan du anvender det på www.danfugesand.dk. Dette produktblad mister gyldighed så snart der udgives et nyt. Det nyeste produktblad er tilgængeligt på www.danfugesand.dk.




Inhold: 20 kg | Fugebredde: 3–20 mm | Forbrug: 20 kg til ca. 5–10 m²

SÅDAN ANVENDES DANSAND® STENMEL

FORARBEJDE

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som almindeligt fugesand, derfor skal bærelaget også være vandgennemtrængeligt.

FUGNING AF NY BELÆGNING



Når belægningsstenene er helt tørre, er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt og lige på fugerne som ved almindeligt fugesand.

Fej belægningen fri for granitstøv med en blød kost. Støvet kan ellers danne et gråligt slør, som dog vil forsvinde med tiden. Sløret kan også formindskes ved at skure belægningen efter det næste regnskyl.



Komprimer fugematerialet ved at vibrere belægningen mindst to gange. Benyt en beskyttelsesmåtte så du ikke beskadiger belægningen.



Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Den må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt, og fej belægningen fri for materiale.



FUGNING VED RENOVERING

DANSAND® Stenmel er IKKE et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal ukrudt og rødder fjernes helt, inden du fylder fugen op. Fugen rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende

til hele stenens højde. Dette gøres med en fugerenser. Dernæst kan du anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke at beskadige belægningen eller bærelaget. Fyld fugen op igen som beskrevet under "fugning af ny belægning".



VEDLIGEHOLDELSE

For at undgå ukrudt i fugerne og forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele fugekantens højde samt være helt fri for jord og andet organisk materiale. Belægningen rengøres med en stiv kost efter behov og fugerne efterfyldes.

Mos og alger kan fjernes med egnede midler.

Ekstreme vejrforhold kan foranledige hvide udblomstringer på belægningsstenene. Disse vaskes dog som regel af ved næste regnskyl. Du kan også fjerne disse saltaflejringer ved almindelig rengøring af stenene.

BEMÆRKNINGER

- Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt sand, da der ellers er risiko for udblomstringer eller afskalninger.
- Ikke egnet til teglsten, klinker og porøse natursten.
- Der kan opstå hvide rande, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m. fl.). Disse rande kan fjernes med en smule vand eller ved hjælp af en kost. Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.

PRODUCERET AF

Dansand A/S, Lervejldal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup
Tlf. 8682 58 11, Fax 8680 14 72
E-Mail: info@dansand.dk

TEKNISKE DATA

PRODUKT: DANSAND® Stenmel.

ANVENDELSESOMRÅDE: Til nye og eksisterende belægninger af beton- og natursten, fx gangstier, terrasser og indkørsler med let trafik. Må kun anvendes til udendørs brug på en tør belægning. Kun egnet til et ubundet bærelag. Egnet til privat brug.

EGENSKABER: DANSAND® Stenmel har en naturlig høj pH-værdi, der giver yderst dårlige vækstvilkår i fugerne. Dette er videnskabeligt testet. Materialet er meget vandgennemtrængeligt.

FARVE: Antracit.

INDHOLD: DANSAND® Stenmel består af vasket, ovntørret granitstenmel. Der er tilføjet et mineralsk additiv med høj pH-værdi.

FÆRDIGBLANDING: Kan anvendes direkte fra posen. Husk at blande fugematerialet grundigt inden ibrugtagning.

KORNSTØRRELSE: 0–3 mm.

FORBRUG: Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten med en fugebredde på 2–3 mm = 2,0 kg/m². Vores forbrugsberegner på www.danfugesand.dk hjælper dig med at finde forbruget af fugemateriale.

FUGEBREDD: 3–20 mm.

FUGEDYBDE: Minimum 4 cm.

VÆRKTØJ: Skovl, kost, vibrator og spartel.

LEVERINGSFORM: 20 kg i frostsikker folie.

OPBEVARING: Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret. Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke tåler stærk regn. Den maksimale lagringstid er 18 måneder fra produktionsdato.

SIKKERHED: Sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved at kontakte Dansand A/S.

MILJØINFO: Fugematerialet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

BORTSKAFFELSE: Rester afleveres på genbrugsstationen. Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Plastsækkene er fremstillet af PP materiale. Anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.